

Technisches Datenblatt

Stand
geprüft am

05.03.2024
05.03.2024

Artikel	Jetflag Life K 6144CK
Material	100 % Polyester, powered by CiCLO
Lagerbreiten	ca. 320 cm
Aufmachung	auf Hülsen gewickelt
Verpackung	Folienverpackung (LDPE)
Ökologie	STANDARD 100 by OEKO-TEX, Produktklasse 2 (Hautkontakt)
Recycling	Level 4 geeignet Level 5 geeignet
Tinte	Transferdruck, Direktdruck mit Sublimationstinten

Flächengewicht				
in Anl. an DIN EN 12127	110.00	[g/m ²]	+ - 3	[%]

Krumpf

Hitzekrumpf, 195 °C, 90 sec, längs				
in Anl. an PA13	-3.50	[%]	+ - 1	[%]
Hitzekrumpf, 195 °C, 90 sec, quer				
in Anl. an PA13	-1.00	[%]	+ - 1	[%]

Reißwerte

Dehnung bei 100 N, längs				
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	6.00	[%]	+ - 20	[%]
Dehnung bei 100 N, quer				
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	20.00	[%]	+ - 20	[%]
Höchstzugkraft-Dehnung, längs				
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	37.00	[%]	+ - 20	[%]

Höchstzugkraft-Dehnung, quer
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

65.00 [%] +- 20 [%]

Höchstzugkraft, längs (min.)
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 310.00 [N/5 cm] [N/5 cm]

Höchstzugkraft, quer (min.)
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 530.00 [N/5 cm] [N/5 cm]

Sonstige

Luftdurchlässigkeit
Messdruck: 200 Pa
Prüffläche: 20 cm²

in Anl. an DIN EN ISO 9237

2500.00 [l/m² s] +- 10 [%]

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Die zugesicherten Eigenschaften beziehen sich auf den Zustand der Auslieferung. Jede Weiterverarbeitung kann diese verändern (z.B. waschen / Flammhemmung).

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise unter www.g-o-friedrich.com
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.